

# Capacryl Holzschutz-Grund

Imprimación protectora de la madera, hidrosoluble, incolora, con efecto preventivo contra el azulado y el ataque de los hongos destructores de la madera. Sólo para exterior.



## Descripción del producto

Ámbito de aplicación	<p>Para impregnar elementos de madera de dimensiones estables, como ventanas y puertas; elementos de maderas de dimensiones limitadas, como contraventanas, portales, paneles de ranura y lengüeta, entramado, etc.; y elementos de madera de dimensiones inestables, como vallas, ripias, balaustradas de balcones, pérgolas, etc.</p> <p>Únicamente para exterior. Capacryl Holzschutz-Grund sirve para proteger de la putrefacción y el azulado las maderas no sometidas a esfuerzos estáticos que no están en contacto con la tierra, en exterior. Las ventanas y las puertas exteriores deben tratarse por todas partes con Capacryl Holzschutz-Grund.</p>
Propiedades	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Diluible en agua</li> <li>■ Protección preventiva contra los hongos destructores y decolorantes de la madera</li> <li>■ Excelente capacidad de penetración</li> </ul>
Base del material	<p>Emulsión alquídica</p> <p>Tipo de producto: protección de la madera (PA 8)</p> <p>Nº reg. (BauA): N-40498</p> <p>Contenido de agente: 8 g/l de propiconazol y 4 g/l de IPBC</p>
Envase/tamaños de envase	750 ml, 2,5 l y 10 l
Colores	Incoloro
Almacenamiento	<p>En un lugar frío y protegido de las heladas.</p> <p>El envase original, cerrado, se conserva de forma estable durante 24 meses.</p>
Datos técnicos	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Densidad: Aprox. 1,01 g/cm<sup>3</sup></li> </ul>

## Aplicación

Superficies adecuadas	<p>Elementos de madera sin revestir, de dimensiones estables, limitadas e inestables.</p> <p>El soporte debe estar limpio, firme, seco y libre de sustancias que impidan la adherencia. En los elementos de madera de dimensiones estables, la humedad no debe superar el 13% y, en los de dimensiones limitadas e inestables, el 15%. Deben seguirse los principios constructivos de protección de la madera, imprescindibles para la protección duradera de la madera revestida.</p>
Preparación de la superficie	<p>Lijar las superficies de madera en la dirección de la fibra, limpiarlas exhaustivamente y eliminar las sustancias exudadas por la madera, como resinas y agallas resiníferas. Lijar los bordes puntiagudos (véase asimismo la hoja informativa BFS nº 18).</p>



Esistema de Pintado

Soporte	Aplicación	Preparación del soporte	Impregnación	Imprimación	Revestimiento intermedio	Revestimiento de acabado
Elementos de madera de dimensiones limitadas e inestables	exterior	BFS nº 18	Capacryl Holzschutz-Grund	Capacryl Holz-IsoGrund <sup>1)</sup>	Capadur Color	Capadur Color
Elementos de madera de dimensiones estables	exterior	BFS nº 18	Capacryl Holzschutz-Grund	Capacryl Holz-IsoGrund <sup>1)</sup>	Capacryl PUPrimer o Capacryl PU-Gloss/ PUSatin	Capacryl PUGloss/ PU-Satin

<sup>1)</sup> En las maderas con componentes hidrosolubles y decolorantes, aplicar siempre Capacryl Holz-IsoGrund; revestir las zonas de nudos con 2 capas

Consumo o Rendimiento

Aprox. 80-100 ml/m<sup>2</sup> por pasada, según la absorción.  
Cantidad mínima de aplicación 120 - 140 ml/m<sup>2</sup> para lograr el efecto protector de la madera. Los valores de consumo son orientativos y pueden variar según el soporte y su estado. Los valores exactos de consumo únicamente se conocen con la aplicación previa de revestimientos de prueba.

Condiciones de aplicación

**Temperatura del producto, el ambiente y el soporte:**  
Mín. 5 °C

Secado/ tiempo de secado

A 20 °C y 65% de humedad relativa del aire	fijo al uso	revestible
tras... horas	2	24

En caso de temperatura inferior y mayor humedad del aire, el periodo de secado será superior.

Limpieza de herramientas

Tras su uso, con agua.

## Advertencias

Advertencias de peligro/  
recomendaciones de seguridad (a  
fecha de publicación)

Perjudicial para los organismos acuáticos; puede causar efectos perjudiciales en el medio acuático a largo plazo. Manténgase fuera del alcance de los niños. Evítese su vertido en el medio ambiente. Síganse instrucciones especiales/ consúltese la hoja de datos de seguridad.

Contiene propiconazol e IPBC. Puede causar reacciones alérgicas.

Advertencias generales: No comer, beber ni fumar durante el trabajo. Evítese el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto con la piel, enjuagar inmediatamente con abundante agua y jabón. En caso de accidente, malestar o ingestión, consultar a un médico inmediatamente y mostrar el envase o la etiqueta. Manténgase alejado de los alimentos, las bebidas y la comida para animales. Utilizar ropa, guantes y gafas protectoras adecuadas. Este producto protector de la madera contiene agentes biocidas para proteger la madera de los parásitos. Aplíquese conforme a las instrucciones de uso y únicamente en las zonas de aplicación permitidas, donde será necesario adoptar medidas protectoras. Su uso inadecuado puede causar daños en la salud y el medio ambiente. No utilizar en las zonas próximas a los cursos de agua. Atar las plantas. Evítese verter el producto y sus restos en los cursos de agua, el suelo o los desagües. No utilizar en interiores, invernaderos ni saunas. No utilizar en madera destinada a estar en contacto directo con los alimentos, la comida para animales, las plantas o en las inmediaciones o el interior de las colmenas. Almacenar únicamente en el envase original. Cerrar bien los envases tras su uso. El producto es tóxico para los peces y los depredadores de peces. No almacenar a temperatura inferior a +5°C ni superior a +30°C.

Eliminación

Dispónganse para su reciclaje únicamente los envases sin restos. Disponer los envases con restos en un centro de recogida de barnices viejos. Código de residuos conforme a CER: 030205 otros productos protectores de la madera que contienen sustancias peligrosas

Valor límite UE de contenido COV

De este producto (cat. A/h): 30 g/l (2010). Este producto contiene máx. 30 g/l de C.O.V.

Composición

Agentes: 9 g/l de propiconazol y 4 g/l de IPBC

Más información

Véase la hoja de datos de seguridad.

Servicio Atención al cliente

Tel.: (+34) 937323556  
Fax: (+34) 937323554  
Correo electrónico: caparol@caparol.es

### Información Técnica nº 033 - Edición: enero de 2016 anula y sustituye la versión anterior

Todas las indicaciones técnicas contenidas en esta ficha técnica son una síntesis de los conocimientos técnicos elaborados por Caparol España S.L y las empresas del grupo DAW al que pertenece, fruto de la investigación teórica y práctica en el campo de la aplicación de pinturas y recubrimientos. La aplicación del producto está fuera de nuestra posibilidad de control y recae por tanto bajo la exclusiva responsabilidad del cliente.

CAPAROL España S.L. es la marca de pintura para el profesional del grupo DAW - Passatge C, nº 37. 08450 Llinars del Vallès (Barcelona) · Teléfono + 34 937 32 35 56 · Fax + 34 937 32 35 54  
E-mail: caparol@caparol.es · Internet: www.caparol.es