

Capadur UniversalLasur

Lasur de madera para una protección óptima contra la humedad, para cualquier elemento constructivo de madera, en exterior.

Repelente al agua gracias al efecto Hydroperlado.



Descripción del producto

Ámbito de aplicación

Lasur para proteger elementos de madera de dimensiones estables, como ventanas y puertas; de elementos de madera de dimensiones limitadas, como ranuras y lengüetas, contraventanas, portones, entramados, etc.; así como elementos de madera de dimensiones inestables, como entramados, vallas, ripias, barandillas de balcones, tablones, pérgolas, etc. Únicamente para exterior.

No protege los elementos de madera en contacto con el suelo. Las ventanas y puertas exteriores se deben tratar por todos los lados con Capadur UniversalLasur. Capadur UniversalLasur protege de la humedad gracias a una capa extra que protege el recubrimiento superficial contra la proliferación de algas y hongos..

Propiedades

- Sistema para elementos de madera de dimensiones estables, limitadas e inestables
- Disolvente sin aromas
- Capa fina
- De poro abierto
- Gran capacidad de difusión
- Gran protección contra la radiación UV
- Repelente del agua gracias al efecto Hydroperl
- Gran protección contra la intemperie
- Tixotrópico y repelente de los líquidos
- Sencilla y bonita aplicación
- Sencillo en la renovación

Base del material

Resina alquídica con disolventes de bajo olor.

Envase/tamaños de envase

1l, 2,5 l,
Colores especiales con Capalac mix
Teñido de fábrica también en 25 l



INFORMACIÓN TÉCNICA 185

Colores

Colores estándar:

Pino, roble claro, roble oscuro, nogal, palisandro, teca, caoba, ébano, blanco e incoloro.
Colores de renovación para técnica veteada.
Todos los colores se pueden mezclar entre sí en cualquier proporción.

ColorExpress:

Asimismo, con las máquinas ColorExpress (Capalac mix) se puede teñir en 89 colores especiales de la colección 3D conforme a la carta cromática, así como en muchos colores de otras colecciones.

Advertencia: Algunos colores no son aptos en el exterior. Información disponible al respecto en las máquinas ColorExpress. Utilizar Capadur UniversalLasur "incoloro" únicamente como imprimación, bajo revestimientos de color, para igualar la absorción del soporte, dado que, en caso contrario, no se garantiza suficiente protección con la radiación UV.

Grado de brillo

Mate sedoso

El grado de brillo puede variar según la superficie de la madera.

Almacenamiento

En un lugar fresco

Mantener los envases bien cerrados.

Datos técnicos

■ Densidad: Aprox. 0,9 g/cm³

Aplicación

Superficies adecuadas

Elementos de madera absorbentes, de dimensiones estables, limitadas e inestables.

El soporte debe estar limpio, firme y no presentar sustancias antiadherentes.

La humedad de la madera no debe superar el 13% en los elementos de dimensiones estables y el 15% en los elementos de dimensiones inestables.

Seguir los principios constructivos de protección de la madera, necesarios para una protección duradera de la madera con materiales de revestimiento.

Preparación de la superficie

Elementos de madera nuevos:

Lijar las superficies lisas de madera en el sentido de la fibra, limpiarlas exhaustivamente y eliminar las sustancias exudadas por la madera, como resinas.

Madera vieja sin tratar:

Lijar y limpiar exhaustivamente las superficies de madera grisáceas y deterioradas por la intemperie hasta la madera sana y firme.

Madera revestida:

Lijar y limpiar los barnices de resina alquídica firmes. Eliminar los revestimientos no firmes.

Método de aplicación

Agitar Capadur UniversalLasur antes de su uso. Capadur UniversalLasur se aplica con brocha.

Esistema de Pintado

	Elementos de madera de dimensiones estables	Elementos de madera de dimensiones limitadas	Elementos de madera de dimensiones inestables
Impregnación	1x Capalac Holz-ImpragnierGrund	1x Capalac Holz-ImpragnierGrund	1x Capalac Holz-ImpragnierGrund
Capa intermedia y de acabado	3x Capadur UniversalLasur	3x Capadur UniversalLasur	3x Capadur UniversalLasur

Consumo o Rendimiento

Aplicación con brocha sobre superficies lisas de madera: aprox. 80-120 ml/m²/aplicación

Condiciones de aplicación

Revestimiento sobre madera sin revestir, en exterior:

Para una protección óptima contra la radiación UV se deben aplicar al menos 3 capas de lasur "de color". Utilizar "incoloro" únicamente de forma adicional para igualar la capacidad de absorción.

Renovación sobre barnices de resina alquídica firmes: 1-2x Capadur UniversalLasur.

Temperatura del material, el aire ambiente y el soporte:

Mín. 5 °C

Secado/ tiempo de secado

A 20 °C y 65% de humedad relativa del aire, la superficie es revestible al cabo de 12-16 horas y está endurecida al cabo de 24 horas.

A temperatura inferior y mayor humedad del aire, el periodo de secado será mayor.

Sobre maderas con sustancias exudadas (p. ej., roble), se pueden regular los retrasos de secado.

Estructura de revestimiento Capadur UniversalLasur para revestir madera en exterior.

Advertencias

Advertencias de peligro/
recomendaciones de seguridad (a
fecha de publicación)

Tóxico para los organismos acuáticos; puede producir efectos perjudiciales en el medio acuático a largo plazo. En caso de contacto repetido, puede reseca o agrietar la piel.

Manténgase fuera del alcance de los niños. Mantener los envases bien cerrados, en un lugar bien ventilado.

Mantener alejado de los alimentos, las bebidas y la comida para animales.

Mantener alejado de las fuentes de ignición – No fumar. No comer ni beber durante el trabajo. No inhalar el vapor/ aerosol. Evitar el contacto con los ojos y la piel.

No verter en los desagües, los cursos de agua ni el suelo.

En caso de ingestión, no provocar el vómito. Buscar inmediatamente asistencia médica y mostrar el envase o esta etiqueta.

Contiene bis(1,2,2,6,6-pentametil-piperidil)sebacato, -butanona-oxima, Neodean, sal de cobalto ácida, que pueden provocar reacciones alérgicas.

Eliminación

Dispónganse para su reciclaje únicamente los envases sin restos. Dispónganse los envases con restos en un centro de recogida de barnices viejos. Código de residuo conforme a CER: 030205 otros productos protectores de la madera que contienen sustancias peligrosas.

Valor límite UE de contenido COV

De este producto (categoría A/e): 400 g/l (2010). Este producto contiene máx. 400 g/l de C.O.V.

Servicio Atención al cliente

Tel.: (+34) 937323556

Fax: (+34) 937323554

Correo electrónico: caparol@caparol.es

Información Técnica n° 185 - Edición: enero de 2016 anula y sustituye la versión anterior

Todas las indicaciones técnicas contenidas en esta ficha técnica son una síntesis de los conocimientos técnicos elaborados por Caparol España S.L y las empresas del grupo DAW al que pertenece, fruto de la investigación teórica y práctica en el campo de la aplicación de pinturas y recubrimientos. La aplicación del producto está fuera de nuestra posibilidad de control y recae por tanto bajo la exclusiva responsabilidad del cliente.

CAPAROL España S.L. es la marca de pintura para el profesional del grupo DAW - Passatge C, n° 37. 08450 Llinars del Vallès (Barcelona) · Teléfono + 34 937 32 35 56 · Fax + 34 937 32 35 54
E-mail: caparol@caparol.es · Internet: www.caparol.es