

Capalac Vorlack®

Imprimación selladora basada en resinas alquídicas modificadas, en base disolvente, idónea para la renovación de las maderas envejecidas que presentan fisuras y porosidad.

Para uso exterior e interior.



Descripción del producto

Ámbito de aplicación	Selladora con gran poder de relleno, sobre elementos de madera deteriorados que presentan fisuras y porosidad, o sobre otras superficies emplastecidas así como pinturas, esmaltes o barnices antiguos bien adheridos antes de su posterior acabado con la gama de esmaltes Capalac®.
Propiedades	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bajo olor ■ Libre de plomo y cromatos ■ Fácil aplicación ■ Excelente opacidad ■ Excelente lijabilidad ■ Buena nivelación ■ Gran poder de relleno ■ Muy buena adherencia ■ Rápido secado
Base del material	<p>Vehículo: Resinas Alquídicas modificadas Pigmentos: Dióxido de Titanio, pigmentos extendedores Otros: Disolventes libres de aromáticos, aditivos y conservantes</p>
Envase/tamaños de envase	0'750 L / 2'5 L
Colores	Blanco
Grado de brillo	Mate
Almacenamiento	12 meses desde su fabricación, en su envase original, sin abrir. Conservar bajo techo y a temperatura entre 5 y 35°C
Datos técnicos	<ul style="list-style-type: none"> ■ Densidad: Aprox: 1'500 Kg/L



Aplicación

Superficies adecuadas	Superficies: Madera envejecidas que presentan fisuras y porosidad y otras superficies con pinturas, esmaltes o barnices antiguos bien adheridos.
Preparación de la superficie	Generalidades: Las superficies a pintar han de estar secas y exentas de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras. La humedad de la madera no debe superar el 13%. Las capas de pinturas, esmaltes o barnices antiguos, mal adheridos, desprendidos deben ser eliminadas mediante cepillado, luego proceder la aplicación como una superficie nueva. Las capas de pinturas, esmaltes o barnices antiguos, firmes, bien adheridos, deben ser lijadas y libres de sustancias antiadherentes antes de proceder a la aplicación. Superficies de madera de renovación fisuradas o porosas: Lijar las superficies de madera en la dirección de la veta, limpiarlas y eliminar las sustancias exudadas por la madera, como las resinas. Para maderas al exterior: recomendamos aplicar previamente una capa de fondo con Capalac Holz-impregniergrund (Ficha técnica nº 025): imprimación incolora protectora de la madera, con efecto preventivo contra el azulado y el ataque de los hongos destructores de la madera. A continuación, imprimir con una (en interiores) o dos manos (en exteriores) de Capalac Vorlack®, y acabar con dos manos de Esmalte al disolvente de la gama Capalac® (Ficha técnica nº 003 ESP.
Método de aplicación	Brocha, rodillo Pistola sin aire: Tamaño de boquilla: 0,008"-0,011". Presión de pulverización: 180-200 bar. Pistola de Airmix: Tamaño de boquilla. 0,011"-0,015". Presión del aire: 2,5 bar.
Dilución	Listo al uso, en caso de dilución, utilizar Disolvente Sintéticos y Grasos o Aguarrás.
Consumo o Rendimiento	12-14 m ² /L. Dependerá de la aplicación y del estado de la superficie.
Condiciones de aplicación	Temperatura de aplicación Entre 5 y 35°C Máxima humedad relativa Máximo a 85%
Repintado	A partir de 24 horas.
Secado/ tiempo de secado	Secado a 20°C y 65% HR 4-5 hora
Limpieza de herramientas	Con Disolvente Sintéticos y Grasos o Aguarrás. Limpiar los útiles inmediatamente después de su utilización antes de que se sequen.
Advertencia	En caso de aplicación manual en superficies de gran tamaño, aplicar el producto con un rodillo de pelo corto y reparar inmediatamente con una brocha. Para el pintado de otros materiales o situaciones específicas no contempladas en esta ficha técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial.

Advertencias

Valor límite UE de contenido COV	De este producto (categoría A/d: 300 g/l (2010) Capalac Vorlackr® contiene un máx. 300 g/l de C.O.V.
Más información	Consultar el etiquetado del envase Para más información, solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.
Servicio Atención al cliente	Tel.: (+34) 937323556 Fax: (+34) 937323554 Correo electrónico: caparol@caparol.es

Información Técnica n° 030 - Edición: enero de 2016 anula y sustituye la versión anterior

Todas las indicaciones técnicas contenidas en esta ficha técnica son una síntesis de los conocimientos técnicos elaborados por Caparol España S.L y las empresas del grupo DAW al que pertenece, fruto de la investigación teórica y práctica en el campo de la aplicación de pinturas y recubrimientos. La aplicación del producto está fuera de nuestra posibilidad de control y recae por tanto bajo la exclusiva responsabilidad del cliente.