Amphisilan Putzfestiger

Imprimante especial, con disolventes, con efecto compactador, para soportes críticos en interior y exterior.

Descripción del producto

Ámbito de aplicación	Con AmphiSilan-Putzfestiger se logra una imprimación compactadora sobre soportes críticos, como revoqcos y pinturas viejas harinosas o muy absorbentes, superficies de yeso lijadas, pinturas al temple enjuagadas y tableros de cartón-yeso. Especialmente adecuado para la imprimación compactadora de sistemas de aislamiento térmico aislados con poliestireno o revocos de aislamiento térmico con contenido en poliestireno.
Propiedades	■ Resistente a los agentes alcalinos ■ Sin tensiones ■ Gran capacidad penetradora ■ No amarillea ■ Permite la transpirabilida y la absorción
Base del material	Acrilato puro-resina polimerizada
Envase/tamaños de envase	10 l
Almacenamiento	En un lugar fresco pero protegido de las heladas.
Datos técnicos	■ Densidad: Aprox. 0,8 g/cm^3

Aplicación

Superficies adecuadas	Los soportes deben estar libres de impurezas, sustancias anti-adherentes y secos. Seguir VOB, parte C, DIN 18363, pár. 3.
Preparación de la superficie	Según las características del soporte, aplicar una o dos capas con brocha o pistola, húmedo sobre húmedo. Sobre soportes de poca o irregular absorción que, sin embargo, necesitan una compactación superficial AmphiSilan-Putzfestiger se puede diluir con máx. 10% de Caparol AFVerdünner. La imprimación no debe formar una capa cerrada y brillante. Dejar secar bien las superficies imprimadas con AmphiSilan-Putzfestiger antes de su tratamiento posterior (a 20ºC, al menos 12 horas; a temperatura inferior, mayor periodo; en su caso, más días).
Dilución	En caso necesario, exclusivamente con Caparol Disolvente Sintéticos y Grasos.
Consumo o Rendimiento	Aprox. 150-300 ml/m^2 según las características y la absorción del soporte. Calcular el consumo exacto mediante una prueba

Condiciones de aplicación	**Temperatura mínima durante la aplicación y el secado**: Aplicar incluso en caso de helada si el soporte está seco y sin hielo.
Secado/ tiempo de secado	A +20ºC y 65% de humedad relativa del aire, será revestible en un plazo mínimo de 12 horas. A temperatura inferior de la habitación y la pared, dejar un periodo de secado superior; en su caso, varios días.
Herramientas	Aplicar con brocha resistente a los disolventes, cepillando bien. Aplicación con pistola sin aire adecuada. No utilizar pistolas de aire comprimido, dado que, en caso contrario, pueden formarse mezclas de aire explosivas.
Limpieza de herramientas	Limpiar las herramientas de trabajo con aguarrás.
Aplicación con pistola sin aire	Ángulo de pulverización: 60º Boquilla: 0,029” Presión de pulverización 50-60 bar

Advertencias

Advertencias de peligro/ recomendaciones de seguridad (a fecha de publicación)	Inflamable. En caso de contacto continuo, la piel puede quedar áspera o agrietada. Manténgase fuera del alcance de los niños. Mantener los envases herméticamente cerrados y en un lugar fresco y bien ventilado. Mantener alejado de las fuentes de ignición – No fumar. Evítese el contacto con los ojos o la piel. En caso de ingestión, no provocar el vómito. Buscar asistencia médica inmediatamente y mostrar el envase o la etiqueta. En caso de aplicación con pistola, no inhalar la niebla pulverizada. Utilizar únicamente en lugares bien ventilados. En caso de insuficiente ventilación, utilizar aparato protector respiratorio. No verter en los desagües, los cursos de agua ni el suelo. Más información: Véase la hoja de datos de seguridad.
Se ruega tener en cuenta (a fecha de publicación)	No utilizar en lugares sensibles sin suficiente periodo de secado. En habitaciones en las que se almacenan alimentos no deben utilizarse pinturas con contenido en disolventes.
Eliminación	Dispónganse para su reciclaje únicamente los envases completamente vacíos. Eliminar los envases con restos en un centro de recogida de barnices viejos
Valor límite UE de contenido COV	De este producto (cat. A/h): 750 g/l (2010). Este producto contiene máx. 680 g/l de C.O.V.
Composición	Resina acrílica, alifatos, éster y éter glicólico
Más información	**Compatibilidad** AmphiSilan-Putzfestiger no se debe mezclar con otros materiales.
Asesoramiento técnico	En la presente ficha resulta imposible hacer referencia a todos los soportes y su correspondiente tratamiento técnico de pintura. Si desea tratar un soporte que no se menciona en la presente ficha de Información Técnica, póngase en contacto con nosotros o nuestros trabajadores exteriores. Estaremos encantados de ofrecerle información detallada y específica para cada soporte
Servicio Atención al cliente	Tel.: (+34) 937323556 Fax: (+34) 937323554 Correo electrónico: caparol@caparol.es

Información Técnica n° 670 · Edición: enero de 2016 anula y sustituye la versión anterior

Todas las indicaciones técnicas contenidas en esta ficha técnica son una síntesis de los conocimientos técnicos elaborados por Caparol España S.L y las empresas del grupo DAW al que pertenece, fruto de la investigación teórica y práctica en el campo de la aplicación de pinturas y recubrimientos. La aplicación del producto está fuera de nuestra posibilidad de control y recae por tanto bajo la exclusiva responsabilidad del cliente.

CAPAROL España S.L, es la marca de pintura para el profesional del grupo DAW - Passatge C, n° 37. 08450 Llinars del Vallès (Barcelona) · Teléfono + 34 937 32 35 56 · Fax + 34 937 32 35 54
E-mail: caparol@caparol.es · Internet: www.caparol.es