

# Deco-Lasur brillante

Veladura brillante a base de dispersión para uso en interiores.



## Descripción del producto

Ámbito de aplicación

Para recubrimientos decorativos semitransparentes en interiores. Adecuado para superficies lisas, revoques/escayolas con textura, revoques/escayolas de los grupos de mortero P II, P III y hormigón. Utilizado adicionalmente para diseños decorativos en interiores sobre papel de pared fibrado, tejidos de fibra de vidrio, así como Capaquarz, FantasticFleece, Magic-Glass y MultiStructurStyle..

Propiedades

- Muy transparente.
- Resistente al agua.
- Resistencial al frote clase 1 según
- DIN EN 13 300
- Repelente al agua.
- Buena capacidad de difusión.
- Alta adherencia.
- Se puede diluir con agua, compatible con el medio ambiente y produce poco olor.
- Tixotrópico.
- Emisiones mínimas, libre de disolventes y de plastificantes.

Base del material

Dispersión de resina sintética según DIN 55 945

Envase/tamaños de envase

Deco-Lasur brillante: 2,5 l y 5 l.

Colores

Transparente. Puede teñirse con CaparolColo o AVA – Amphibolin Volltonfarben y Abtönfarben y mediante ColorExpress.

Grado de brillo

Brillante.

Almacenamiento

Frío, pero protegido de heladas. Los envases deben estar herméticamente cerrados.

Datos técnicos

- Densidad: 1,00 g/cm<sup>3</sup>



# INFORMACIÓN TÉCNICA 570

Productos Complementarios

## **Perlatec dorado / plateado/PerlaBlanca:**

Los pigmentos de madreperla producen superficies atractivas. Para uso en interior.

Adición de Perlatec para un envase de 5 litros de Deco-Lasur brillante:

1% = 50 g

2% = 100 g

3% = 150g

4% = 200 g

5% = 250 g

6% = 300 g

7% = 350 g

Advertencia

## **Atención:**

Los colorantes y los tintes con pigmentos orgánicos y fotorresistentes en el mayor grado posible, limitados por fotorresistencia a los rayos ultravioletas.

Solicite nuestra asistencia técnica en caso de duda.

## Aplicación

Superficies adecuadas

La superficie debe estar limpia y libre de todo material que pueda evitar la buena adherencia. Observar las recomendaciones del VOB, parte C, DIN 18 363, párrafo 3

Preparación de la superficie

El tipo de preparación del soporte depende de las superficies existentes y de sus condiciones. Siga por este motivo las recomendaciones que se dan en las respectivas informaciones técnicas.

### **Nota de diseño:**

Los productos semitransparentes (translúcidos), son altamente influenciados por el color, la absorción y las condiciones de los sustratos existentes, la densidad de la capa y el grado de dilución de la veladura, las herramientas usadas y las técnicas individuales de aplicación empleadas.

Debido a estas causas, es indispensable efectuar una aplicación de prueba in situ.

Método de aplicación

### **Capa de intermedio:**

Aplicar Caparol Primer, Putzgrund 610, MultiStructurStyle, Caparol Seda o Amphibolin.

Pinturas de dispersión mates para interior sólo están limitadas debido a su grado de absorción (peligro de formación de lapeado visible).

### **Capa de acabado:**

Teñir Deco-Lasur brillante con 1 – 3 vía ColorExpress, con CaparolColor o AVA – Amphibolin. Deco-Lasur brillante puede diluirse para ajustar la consistencia con un máx. del 20% de CapaSol LF o agua potable.

Si tuviera que aplicarse con Magic-Glass, Capaquarz o FantasticFleece, ajustar la consistencia con un 15% de Capasol LF o bien de agua potable para conseguir un suficiente tiempo abierto de trabajo.

Siga las instrucciones de la correspondiente ficha Técnica.

Añadir 2 - 7% de pigmentos nacarados perlatec plata u oro(max.1 %) o bien de perla blanca con el efecto deseado.

Remover los pigmentos Perlatec homogéneamente dentro del Deco-Lasur brillante.

Para la aplicación de Deco-Lasur brillante se puede utilizar brocha de pintar (no utilizar brochas nuevas), cepillo para superficies, esponja natural o trapos. La elección de las herramientas depende de la técnica de recubrimiento deseada.

Consumo o Rendimiento

Aprox. 80 – 100 ml/m<sup>2</sup> por aplicación. Dependiendo del grado de absorción y de la textura de las superficies, el grado de consumo aumenta. Estos valores de consumo son orientativos. Los valores de consumo exactos se determinarán mediante aplicaciones de prueba.

Condiciones de aplicación

+5 °C para superficie y ambiente.

Secado/ tiempo de secado

Aplicar húmedo sobre húmedo o observar el tiempo máximo de 12 horas entre aplicaciones, dependiendo de la técnica de recubrimiento brillante empleada. En caso de temperaturas más bajas y humedad relativa más elevada, se alargará el tiempo de secado correspondientemente.

Limpieza de herramientas

Lavar inmediatamente tras el uso con agua y un poquito de jabón, en caso necesario.

Advertencia

### **Nota:**

No utilizar sobre superficies horizontales expuestas a la humedad y a cargas de agua. El recubrimiento de imprimación o de intermedio debe aplicarse con brocha para evitar la formación de texturas de rodillo.

### **Compatibilidad con otros materiales de pintura.**

No mezclar Deco-Lasur brillante con otros materiales de recubrimiento para preservar las propiedades específicas.

## Advertencias

Advertencias de peligro/  
recomendaciones de seguridad (a  
fecha de publicación)

Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de entrar en contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua.  
No inhalar los gases en aplicación a pistola.  
No verter en desagües, aguas de superficie ni al suelo.

Eliminación

Sólo se deben reciclar los envases completamente vacíos. Eliminar los envases con restos de material líquido como pinturas acuosas. Eliminar el material seco igual que la basura doméstica.

Composición

Resina de poliácrlato, agua, éter glycol, aditivos, conservante

Servicio Atención al cliente

Tel.: (+34) 937323556  
Fax: (+34) 937323554  
Correo electrónico: caparol@caparol.es

### Información Técnica n° 570 - Edición: enero de 2016 anula y sustituye la versión anterior

Todas las indicaciones técnicas contenidas en esta ficha técnica son una síntesis de los conocimientos técnicos elaborados por Caparol España S.L y las empresas del grupo DAW al que pertenece, fruto de la investigación teórica y práctica en el campo de la aplicación de pinturas y recubrimientos. La aplicación del producto está fuera de nuestra posibilidad de control y recae por tanto bajo la exclusiva responsabilidad del cliente.

CAPAROL España S.L. es la marca de pintura para el profesional del grupo DAW - Passatge C, n° 37. 08450 Llinars del Vallès (Barcelona) · Teléfono + 34 937 32 35 56 · Fax + 34 937 32 35 54  
E-mail: caparol@caparol.es · Internet: www.caparol.es