

Capasilan Classic

Pintura para interiores de acabado mate mineral con base de resina de silicona. De fácil aplicación y gran cobertura.



Descripción del producto

Ámbito de aplicación

CapaSilan Classic es una pintura para interiores de alta calidad, de acabado mate mineral. Su absoluta ausencia de olor y C.O.V permite proteger y decorar interiores en cualquier momento del año sin necesidad de ventilar o de parar la actividad mientras se realizan las obras. Es muy respetuosa con las personas y el entorno. Constituye una nueva generación de pinturas para interior que, gracias a su excelente aplicabilidad, con largo tiempo abierto, permite trabajar sin empalmes sobre superficies con condiciones lumínicas extremadamente desfavorables (luz rasante). Adecuado, como pintura de renovación sobre tableros de cobertura acústica y revoques acústicos por su alta transpirabilidad. Por su excelentes propiedades de adherencia es muy adecuada para la aplicación directa sobre cartón yeso y yeso proyectado sin imprimir. Especialmente adecuada para los espacios sensibles y que requieren una rápida ejecución con un resultado óptimo: tales como escuelas, hospitales, geriátricos, consultas médicas, jardines de infancia, edificios públicos, hoteles, restaurantes, oficinas, museos, y por supuesto hogares.

Propiedades

- Totalmente libre de disolventes y exenta de emisiones
- Absoluta ausencia de olor
- Respetuosa con las personas y el entorno
- Ideal para superficies de cartón-yeso, yeso proyectado aplicación directa sin imprimir
- Excelente adherencia
- Sin sustancias activadoras de la condensación
- Gran facilidad de aplicación
- Óptima cobertura incluso una vez diluida
- Alto rendimiento
- Gran blancura, no amarillea
- Largo tiempo abierto de trabajo (por lo tanto, también se puede aplicar sobre superficies de gran tamaño sin riesgo de empalmes)
- Gran permeabilidad al vapor de agua

Base del material

Vehículo: Combinación de emulsión de resina de silicona y dispersión plástica
Pigmentos: Dióxido de Titanio, pigmentos extendedores
Otros: agua, aditivos, conservantes

Tamaños de envase

2'5 L / 5 L / 10 L y 12,5 L



Colores	Blanco y más de 3000 colores a través del sistema tintométrico COLOREXPRESS. Colecciones de colores Caparol: 3D System Plus Otras colecciones: RAL, NCS.... Sobre grandes superficies a aplicar, utilizar únicamente un mismo lote de producción
Grado de brillo	Mate Rabioso (conforme a DIN EN 13 300)
Almacenamiento	24 meses desde su fabricación, en su envase original, sin abrir. Conservar bajo techo y a temperatura entre 5 y 35°C
Datos técnicos	Características conforme a DIN EN 13 300: En caso de tintado, pueden darse divergencias en los datos técnicos, como por ejemplo densidad, brillo, etc.... <ul style="list-style-type: none"> ■ Abrasión en húmedo: Clasificado Clase 1, conforme a DIN 53778 ■ Cubrición: Clasificado Clase 1, con un poder de cubrición de 7 m²/L ■ Máximo tamaño granular: Partícula fina < 100 µm ■ Densidad: Aprox. 1'45 Kg/L ■ Permeabilidad al vapor de agua (valor sd): sd < 0,1 m

Aplicación

Superficies adecuadas	Superficies de albañilería en interiores, cemento, yeso, ladrillos, hormigón, placas cartónyeso, yeso proyectado papel de paredes y otros materiales de recubrimientos para paredes.
Preparación de la superficie	<p>Generalidades: Las superficies a pintar han de estar secas y exentas de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras, etc., e imprimadas adecuadamente. Las capas de pinturas antiguas, mal adheridas, desprendidas deben ser eliminadas mediante cepillado, e imprimadas adecuadamente.</p> <p>Superficies nuevas de cartón-yeso, yeso y yeso proyectado: Aplicar directamente con 1 o 2 manos de Capasilan Classic.</p> <p>Superficies antiguas muy porosas, arenosas y no firmes: Aplicar previamente, OptiSilan, imprimación transparente en base agua, totalmente libre de emisiones y disolventes. OptiSilan estabiliza la absorción de los soportes porosos y absorbentes. Acabar con 1 o 2 manos de Capasilan Classic.</p> <p>Superficies mal adheridas, de difícil cohesión y sobre antigua capa de pintura: Aplicar previamente una mano de Caparol Primer Interior, teñida con un color parecido al color elegido para el acabado. Caparol Primer Interior es una imprimación adherente, teñible en máquina ColorExpress. Es exenta de emisiones y disolventes. Acabar con 1 mano de Capasilan Classic.</p> <p>Superficies con moho: Eliminar los mohos y/u hongos mediante limpieza en húmedo. Aplicar Capatox y dejar secar bien. Capatox es una solución microbicida acuosa para el tratamiento previo de las superficies que presentan moho y hongos. Acabar con 1 o 2 manos de Capasilan Classic.</p> <p>Superficies con manchas de nicotina, agua, hollín o grasa: Limpiar las impurezas de nicotina, así como las manchas de hollín o grasa con agua y un limpiador doméstico y dejar secar bien. Limpiar las manchas de agua endurecidas con cepillado en seco. Aplicar Caparol AquaSperrgrund como imprimación aislante. Acabar con 1 o 2 manos de Capasilan Classic.</p>
Método de aplicación	Brocha, rodillo Pistola sin aire: Angulo de pulverización 50°. Tamaño de boquilla: 0,021"-0,0026". Presión de pulverización: 150-180 bar.
Dilución	Primera mano: con un máximo de 30% con agua Segunda mano: con un máximo de 15% con agua En superficies antiguas pintadas: con un máximo de 10% con agua
Consumo o Rendimiento	12-15 m ² /L. Dependerá de la aplicación y del estado de la superficie.
Condiciones de aplicación	Temperatura de aplicación: Entre 5 y 35°C Máxima humedad relativa: Máximo 85%
Repintado	Entre 4-6 horas, soportará cargas tras aprox. 3 días.
Secado/ tiempo de secado	Secado a 20°C y 65% HR 1 hora
Herramientas	Brocha, Rodillo y Pistola sin aire

Limpieza de herramientas

Con agua. Limpiar los útiles inmediatamente después de su utilización antes de que se sequen.

Advertencia

Para evitar el efecto de empalmes, aplicar húmedo sobre húmedo sin interrupción. Para minimizar las marcas de empalmes y la textura del rodillo, se recomienda volver a pasar el rodillo sobre la pintura recién aplicada con un rodillo de pelo medio que no acumule el producto en los bordes.

Homogenizar perfectamente el producto antes de su utilización.

Para el pintado de otros materiales o situaciones específicas no contempladas en esta ficha técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial.

Advertencias

Se ruega tener en cuenta (a fecha de publicación)

Consultar el etiquetado del envase Para más información, solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.

Valor límite UE de contenido COV

De este producto (categoría A/a): 30 g/l (2010) Capasilan® E.L.F contiene un máx. < 1 g/l de C.O.V.

Servicio Atención al cliente

Tel.: (+34) 93 732 35 56

Correo electrónico: caparol@caparol.es

Información Técnica nº 358 · Edición: Mayo de 2022 anula y sustituye la versión anterior

Todas las indicaciones técnicas contenidas en esta ficha técnica son una síntesis de los conocimientos técnicos elaborados por Caparol España S.L. y las empresas del grupo DAW al que pertenece, fruto de la investigación teórica y práctica en el campo de la aplicación de pinturas y recubrimientos. La aplicación del producto está fuera de nuestra posibilidad de control y recae por tanto bajo la exclusiva responsabilidad del cliente.

CAPAROL España S.L., es la marca de pintura para el profesional del grupo DAW - C/ Mossèn Josep Pons, 1 planta 4 · 08228 Terrassa (Barcelona) · Teléfono + 34 937 32 35 56
E-mail: caparol@caparol.es · Internet: www.caparol.es