

Sylitol® RapidGrund 111

Imprimación mineral antigoteo, optimizada para su aplicación con rodillo



Descripción del producto

Ámbito de aplicación

Sylitol RapidGrund 111 es especialmente adecuado para la aplicación con rodillo. Transparente, para igualar soportes minerales firmes de gran absorción o irregulares. Especialmente adecuado para tratar soportes absorbentes minerales, como revocos minerales, pinturas de silicato de dispersión viejas, mampostería de arena silicocalcárea, hormigón poroso, piedra natural, así como hormigón, hormigón ligero y mortero. Para regular la consistencia de los revocos y las pinturas de silicato de dispersión.

Propiedades

- imprimación endurecedora
- aplicación con rodillo antigoteo
- aplicación limpia y segura

Base del producto

Silicato de potasio con estabilizadores orgánicos, conforme a DIN 18 363, párr. 2.4.1.

Envase/ tamaños de envase

2,5 l y 10 l

Colores

transparente

Almacenamiento

En un lugar fresco pero protegido de las heladas. Una vez abierto, conservar el envase bien cerrado. Almacenar el producto únicamente en envase de plástico. Almacenamiento estable aprox. 12 meses.

Datos técnicos

- Densidad: aprox. 1,1 g/cm³

Idoneidad conforme a la Información Técnica nº 606

Definición de ámbitos de aplicación

interior 1	interior 2	interior 3	exterior 1	exterior 2
+	+	+	+	+
(-) inadecuado / (O) adecuado con restricciones / (+) adecuado				

Aplicación

Soportes adecuados

Los soportes no deben presentar impurezas ni sustancias antiadherentes y estar secos. Seguir VOB, parte C, Din 18363, párr. 3. Se ruega consultar nuestra Información Técnica nº 650 "Soportes y su tratamiento previo" en relación a la idoneidad sobre diferentes soportes y su tratamiento previo necesario.

Preparación del soporte

Se ruega consultar nuestra Información Técnica nº 650 "Soportes y su tratamiento previo" en relación a la idoneidad sobre diferentes soportes y su tratamiento previo necesario.

Método de aplicación

Ideal para su aplicación con rodillo; igualmente, puede aplicarse con pincel o brocha. Puede aplicarse con pistolas sin aire, si bien genera mayor cantidad de niebla. Agitar bien antes de su uso.



Dilución	Adecuado como disolvente en la relación de mezcla 1:1 con agua para todas pinturas para fachada e interior Syllitol®, así como los revocos de fachadas Syllitol®. Se ruega seguir la correspondiente Información Técnica de las pinturas para fachadas e interior Syllitol® y los revocos de fachadas Syllitol®. Como barrera antiincendios, Syllitol®RapidGrund 111 puede diluirse con hasta 2 partes de agua.
Estructura de revestimiento	Óptimo para su aplicación sin diluir con rodillo. En caso necesario, diluir con una parte de agua y aplicar hasta la saturación completa del soporte, húmedo sobre húmedo, con brocha o pincel. Si se diluye con agua, no es recomendable su aplicación con rodillo.
Consumo	Según la absorción y el estado del soporte, aprox. 100–300 ml/m ² . Compruébese el consumo exacto mediante un revestimiento de prueba.
Condiciones de aplicación	Temperatura mínima durante la aplicación: Mín. + 8°C hasta máx. + 30°C.
Secado/ periodo de secado	A +20°C y 65% de humedad relativa del aire, es repintable tras aprox. 12 horas. A temperatura inferior, dejar un periodo de secado superior.
Herramientas	Con rodillo (pelo de poliamida 13-15 mm), pincel o brocha.
Limpieza de herramientas	Limpiar las herramientas de trabajo inmediatamente tras su uso, con agua.
Advertencia	No aplicar en caso de radiación solar directa, lluvia, humedad del aire extremadamente alta (niebla) o viento fuerte. En caso necesario, colocar lonas de red en el andamio. Precaución en caso de riesgo de helada nocturna. Son inadecuados como soporte los esmaltes, los soportes con eflorescencias salinas, los plásticos y la madera. Inadecuado para superficies horizontales expuestas a la acción del agua. En superficies con reducida pendiente, comprobar que el agua puede desaguar sin obstáculos. Compatibilidad con otras pinturas: Sólo compatible con productos de silicato de dispersión. Syllitol®RapidGrund no debe mezclarse con otros productos.

Advertencias

Advertencias de peligro/ recomendaciones de seguridad (a fecha de publicación)	Son aplicables los datos de la hoja de datos de seguridad actual. En la presente ficha resulta imposible hacer referencia a todos los soportes y su correspondiente tratamiento técnico. Si desea tratar un soporte que no se menciona en la presente ficha de Información Técnica, póngase en contacto con nosotros o nuestros trabajadores exteriores. Estaremos encantados de ofrecerle información detallada y específica para cada soporte.
Asesoramiento técnico Servicio de asesoramiento técnico	Tel.: +34 93 732 35 56 Fax: +34 93 732 35 54 Correo electrónico: caparol@caparol.es

Información Técnica nº 201 • Edición: julio de 2019

La presente Información Técnica está basada en los conocimientos técnicos y la experiencia técnica más reciente de los que disponemos. Debido a la amplia variedad de condiciones particulares de los proyectos, no podemos responsabilizarnos de su contenido. Las presentes instrucciones no eximen al comprador/ usuario de su responsabilidad de determinar la idoneidad del producto teniendo en cuenta las características del proyecto. Únicamente tendrá validez la última edición de la ficha de Información Técnica. Se ruega compruebe la actualidad de la presente edición en www.caparol.de.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · D-64372 Ober-Ramstadt · Internet www.caparol.de · Correo electrónico: info@caparol.de

CAPAROL España S.L. - Passatge C, nº 37. 08450 Llinars del Vallès (Barcelona). Teléfono + 34 937323556 - Fax + 34 937323554. caparol@caparol.es Internet: www.caparol.es