Capacover

Pintura vinílica mate para interior de alta cubrición ideal para trabajos nuevos y de renovación.

Descripción del producto

Ámbito de aplicación

Pintura decorativa mate para protección de paramentos interiores.
Ideal para trabajos nuevos y de renovación por su gran cubrición, facilidad de aplicación, rápido secado y gran rendimiento.

Propiedades

- Diluible en agua, respetuoso con el medio ambiente y de olor suave
- Excelente cubrición
- Buena lavabilidad (pasados 21 días desde su aplicación)
- Excelente blancura
- Resistencia al frote Clase 2
- Buen rendimiento
- Permite la difusión del aire
- Excelente nivelación
- Con conservante antimoho

Tamaños de envase

5 L y 10 L

Colores

Blanco y más de 3000 colores a través del sistema tintométrico COLOREXPRESS. Colecciones de colores Caparol: 3D System Plus Otras colecciones: RAL, NCS…. Sobre grandes superficies a aplicar, utilizar únicamente un mismo lote de producción

Grado de brillo

Mate (≤ 5,0 a 85º)

Almacenamiento

Conservar en un lugar fresco, pero sin heladas, por encima de 0 ºC.

Datos técnicos

Densidad:	aprox 1.48-1.52 g/cm^3
Máximo tamaño granular:	< 100 µm, S1
Secado a 20 ºC y 60% HR	1 hora
Repintado	4-6 horas
COV´s:	< 1 g/L (UNE EN ISO 11890)
Clasificación reacción al fuego:	B-s1, d0 (UNE- EN 13823:2019)
Clasificación emisiones:	A+ (Real Decreto francés 2011-321)

ColorExpress

E.L.F. Emissionsminimiert · Lösemittelfrei · Weichmacherfrei

FILMSCHUTZ GEGEN PILZBEFALL

Aplicación

Superficies adecuadas	Superficies de albañilería en interiores, cemento, yeso, ladrillos, hormigón, placas cartónyeso, yeso proyectado papel de paredes y otros materiales de recubrimientos para paredes.
Preparación de la superficie	Las superficies a pintar han de estar secas y exentas de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras, etc., e imprimadas adecuadamente. Las capas de pinturas antiguas, mal adheridas, o desprendidas deben ser eliminadas mediante cepillado e imprimadas adecuadamente. En caso de necesidad de reparación del soporte, una vez seco por completo el tratamiento de emplastecido y sellado, se procederá a la aplicación del producto. **Superficies nuevas de absorción normal:** Aplicar previamente Acryl Hydrosol®, diluido 1:2 con agua. Aplicar 2 manos de Capacover. Superficies porosas, arenosas y absorbentes: Aplicar previamente Acryl Hydrosol®, diluido 1:3 con agua. Aplicar 2 manos de Capacover **Superficies con moho:** Eliminar los mohos y/u hongos mediante limpieza en húmedo. Aplicar Capatox y dejar secar bien. Capatox es una solución microbiocida acuosa para el tratamiento previo de las superficies que presentan moho y hongos. Aplicar 2 manos de Capacover **Superficies con pintura en buen estado:** Limpiar la superficie. Aplicar 2 manos de Capacover **Superficies con pinturas mal adheridas o en mal estado:** Deben eliminarse y proceder posteriormente como si se tratase de una superficie nueva
Método de aplicación	Aplicar con brocha, rodillo o pistola airless. Aplicación con pistola airless: Boquilla: 0.7-0.8 mm Presión de pulverización: 150-180 bar Dilución en función del equipo: máx 10% Aplicación con brocha y rodillo: Agitar correctamente el producto. Aplicar la primera mano de Capacover diluida un 10-15% con agua. Transcurridas 4-6 horas, dependiendo de la temperatura y la humedad ambiental, se procederá a la aplicación de la segunda mano de Capacover diluida un 5%-10% con agua. En algunos casos y dependiendo de la porosidad de los substratos y del color a pintar, puede ser necesario la aplicación de una tercera mano de producto. Estas diluciones están recomendadas para la aplicación del producto con rodillo, dependiendo del método de aplicación seleccionado la dilución óptima puede variar ± 5%.
Estructura de revestimiento	Primera capa o capa intermedia Capacover diluido entre 10-15 % de agua Capa de acabado: Capacover diluido entre 5-10% de agua
Consumo	Aproximadamente de 80 a 95 mL/m^2 por capa dependiendo de la estructura y absorción del soporte. Comprobar el consumo exacto mediante una prueba
Condiciones de aplicación	Temperatura mínima durante la aplicación y el secado: +5ºC en el ambiente y el soporte

Todas las indicaciones técnicas contenidas en esta ficha técnica son una síntesis de los conocimientos técnicos elaborados por Caparol España S.L y las empresas del grupo DAW al que pertenece, fruto de la investigación teórica y práctica en el campo de la aplicación de pinturas y recubrimientos. La aplicación del producto está fuera de nuestra posibilidad de control y recae por tanto bajo la exclusiva responsabilidad del cliente.

CAPAROL España S.L, es la marca de pintura para el profesional del grupo DAW - C/ Mossèn Josep Pons, 1 planta 4 · 08228 Terrassa (Barcelona) · Teléfono + 34 937 32 35 56
E-mail: caparol@caparol.es – Internet : www.caparol.es