

Técnica creativa Capatect “Accento Compact Quarz”



Con la técnica creativa Capatect Accento Compact Quarz se pueden diseñar superficies lisas, con acabado similar a los estucos tradicionales utilizando productos ya existentes. Utilizando colores claros y medios, y jugando con la aplicación y antes de su fraguado permite incisiones y despieces sin arrastre de material consiguiendo diversos acabados estéticos.

Material y consumo:	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema de aislamiento térmico Capatect, Apto para fachadas con enlucido fino sin aislamiento • Putzgrund 610 • Capatect Amphisilan Compact 10 ltrs, mezclado con 8 kg de Histolith Schkamquaz, : aprox. 0,450 kg/m² por capa • Opcionalmente Top Lasur NQG o Histolith Antik-Lasur
Herramientas :	<p>Calcular la cantidad exacta de producto aplicando una capa de prueba sobre el soporte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lana de acero inoxidable • talacho de plástico, para fratasar
Soporte:	<p>Como soporte debe elaborarse un sistema Capatect, sobre la capa de armadura, previamente imprimada con Putzgrund 610, aplicar a lana, 2 manos de Amphisilan Compact en el color deseado, mezclado con Histolith Schkamquaz,</p> <p>A la hora de aplicar el sistema, sigue las instrucciones de aplicación y las fichas de Información técnica de los diferentes productos.</p>



Hoja de datos creativa Caparol

Técnica creativa Capatect “Accento Compact Quarz”

1^{er} paso:

Sobre la capa de armadura del sistema de aislamiento realizada con ARMARENO 700, imprimir con Putzgrund 610, en color similar acabado final.

2^o paso:

Una vez seca la capa de imprimación, aplicar 1 mano a llana de Amphisilan Compact Quarz, en un consumo de 450 gr/m², para posteriormente fratar con talocha de plástico. Es posible que en primera capa se produzcan manchas negras por el roce de acero sobre la textura del soporte, estas manchas se eliminan con una segunda capa.

3^{er} paso:

Al cabo de 24 horas aplicar una 2^o mano a llana de Amphisilan Compact Quarz en un consumo de 450 gr/m², para posteriormente fratar con talocha de plástico. Antes de su fraguado permite hacer incisiones y despieces sin arrastre de material

4^o paso:

Aplicar optativamente la última capa y/o de acabado con Top Lasur NQG o Histolith Antik-Lasur. Según el aspecto superficial deseado, se puede aplicar una capa incolora o pigmentada en Color Express. Aplicar Top Lasur o Histolith Antik-Lasur a brocha, rodillo, esponja sobre la superficie, evitando exceso de producto.

Advertencia:

Se ruega tener en cuenta que la presente hoja creativa es una recopilación de nuestras experiencias en la creación de técnicas decorativas, lo que no te exime de tu obligación de disponer que un profesional compruebe y evalúe el soporte antes de iniciar el trabajo y, en su caso, adopte otras medidas. Durante su aplicación, sigue las instrucciones de las correspondientes fichas de Información técnica de los productos utilizados. Puedes consultarlas, siempre actualizadas, en www.caparol.es.

Los colores presentados únicamente son recomendaciones. Disponibles otros colores solicitados por los clientes. Las superficies descritas están impresas y pueden presentar ligeras divergencias en el color con respecto al revestimiento original. Por lo tanto, es imprescindible que el cliente realice una prueba, así como debido a que cada aplicador realiza una aplicación particular.

Edición: Septiembre 2015

www.caparol.es